

DUXONE 2K SONKAT

2K AKRİLİK SONKAT

Tanımlama

Binek ve ticari araçlarda komple veya parça boyamalarda kullanılan 2 komponentli sonkat system

Ürünler :

DX9..	Duxone 2K Sonkat Mix Boyalar
DX0..	Duxone Mix Boyalar
DX20	Standard Activator
DX22	HS Activator Fast
DX25	Activator
DX24	Activator Extra Fast
DX18	Activator Slow
DX32	Tiner Fast
DX34	Standard Tiner

Özellikler :

- Son kat boyama sistemlerinde uzun süreli yüksek parlaklık
- Hava şartlarına karşı mekanik ve kimyasal direnci yüksek
- Yüksek örtücülük ile düşük boya sarfiyatı
- Binek ve ticari araçlarda komple veya parça boyamalara uygun











Uygulama Yüzeyi :

Sac astarları
2K Akrilik astarlar
2K Akrilik boyalar
Fabrika orjinal boyalar

DUXONE 2K SONKAT

2K AKRİLİK SONKAT

ÜRÜN HAZIRLAMA

 Karıştırma Oranı		Slow (DX18)	Activator (DX25)	Standard (DX20)	Fast (DX22)	Extra Fast (DX24)
		DUXONE 2K Topcoat DX18 DX25 DX20 DX22 DX24 DX32 DX34	2 1 - - - - - 0,3	2 - 1 - - - -	- - - - - - -	2 - 1 - - 0,3 -
VOC	DX18 DX25 DX20 DX22 DX24	556-576g/l - - - -	- 567-590 g/l - - -	- - 549-562 g/l - -	- - - 545-567 g/l -	- - - - 544-562 g/l
 Kullanım ömrü 20°C	DX18 DX25 DX20 DX22 DX24	5-6 saat 4 saat 5 saat 2 saat 30 dakika				
 Uygulama Vizkozitesi 20°C	DIN 4	17 - 19 s				
 Tabanca Meme çapı	Üstten Depo Alttan Depo HVLP Basıncılı kab	Meme çapı		Atış mesafesi		
		1.3-1.4 mm 1.5-1.7 mm 1.3-1.5 mm 1.0-1.2 mm	15-20 cm 15-20 cm 10-15 cm 15-20 cm			
 Tabanca basınç	Üstten Depo Alttan Depo HVLP	3-4 bar 3-4 bar 0.7 bar pistole çıkış basıncı				
 Kat sayısı	2					
 Katlar arası bekleme	5 dak. katlar arası 5-10 dak. fırınlamadan önce					
 Film Kalınlığı	40-50 µ					
 Kuruma	Toz Kuruması Montaj Kuruması Tam kuruma	15°C	20°C	30°C	30 min x 60°C	
		18 dak. 5 saat 10 saat	15 dak. 4 saat 8 saat.	12 dak. 2,5 saat 6 saat	hemen hemen hemen	
 Infrared	Flash off mesafe Ön kurutma Tam kurutma	5 dak 80 cm 5 dak 15-20 min				

DUXONE 2K SONKAT

2K AKRİLİK SONKAT

Kimyasal Direnç

DX2K Sonkat, aşağıdaki kimyasallara karşı dayanım oranları ;

sodium hydroxide	1 %	battery acid
sulphuric acid	20%	toluene
hydrochloric acid	20 %	xylene
phosphoric acid	20 %	glycol
ammonia	10 %	brake fluid, petrol

Önemli uyarılar :

- Yapışma ve korozyon direnci için sac veya dolgu astarları üzerine uygulanır

Önerilen Kullanım

Ürün verileri

Teorik kaplama : 6-8 m²/l 40-50 µ film kalınlığında

Ürünler	Ambalaj (l)	Raf Ömrü 20°C (yıl)	Yoğunluk (kg/l)
DX9...	1 -3.5	2	-
DX18	0.5 - 1	2	0.972
DX20	0.5 - 1	2	0.959
DX22	0.5 - 1	2	0.986
DX24	0.5 - 1	2	0.962
DX25	0,5	2	0.949
DX32	1 - 5	2	0.874
DX34	1 - 5	2	0.903

Güvenlik

Kullanımdan önce MSDSini okuyunuz